

Toepassingsgebied

LUX ELEMENTS®-COL-HSV is geschikt:

- als grondering van zuigende ondergronden
- als hechtgrondering voor gladde en dichte ondergronden
- als vochtbescherming voor calciumsulfaatgebonden ondergronden

Eisen aan de ondergrond

- voldoende vast, droog en draagkrachtig
- vrij van stof, vuil, olie, vet en losse delen
- scheidings- en sintellagen e.d. op geschikte manier verwijderen

Ondergronden

LUX ELEMENTS®-COL-HSV is geschikt op:

- houten ondergronden
- beton
- cementdekvloeren
- calciumsulfaatgebonden dekvloeren
- gipspleisterwerk
- cementpleisterwerk (P II, P III)

Technische gegevens

Basis:	kunstharsdispersie
Kleur:	wit
Verpakking:	1,0 kg kunststof-fles
Opslagtemperatuur:	niet onder + 5 °C
Verwerkingstemperatuur:	niet onder + 5 °C
Materiaalverbruik:	40–100 g/m ² afhankelijk van het zuigvermogen van ondergrond, gereedschap en mengverhouding
Afluchttijd:	<ul style="list-style-type: none"> - ca. 10 min. op cementaire ondergronden - 15–30 min. op niet- of gering zuigende ondergronden - ca. 2 uur op houten ondergronden - 24 uur op calciumsulfaat-gebonden ondergronden bij inzet als grondering op cementaire egaliseer-massa's, wanneer deze in meerdere lagen worden aangebracht

Alle gegevens zijn ca.-waarden en zijn onderhevig aan wisselende omgevingstemperaturen.

Mengverhouding

op houten ondergronden:	onverdund
als vochtbescherming (calciumsulfaat-/gipsgebonden ondergronden):	1 kg LUX ELEMENTS®-COL-HSV en 1 l water
als hechtgrond:	1 kg LUX ELEMENTS®-COL-HSV en 3 l water

Gebruiksaanwijzing

- Vóór gebruik doorroeren resp. schudden.
- LUX ELEMENTS®-COL-HSV wordt met koud, schoon water verdund (mengverhouding zie boven) en met een rol op de droge ondergrond opgebracht. Plasvorming vermijden.
- Gereedschap direct met water reinigen.

Milieu

- Verpakking volledig leeg volgens de geldende voor-schriften afvoeren.

Opslag

- Koel, droog en vorstvrij bewaren.
- Gedurende 1 jaar houdbaar (in gesloten verpakking).
- Aangebroken verpakking direct weer sluiten en snelgebruiken.
- Met water aangemaakt materiaal binnen 1 week verwerken.

GISCODE

D1 - oplosmiddelvrije dispersielijmen/-voorstrijken

De desbetreffende aanbevelingen, richtlijnen evenals DIN-voorschriften, Europese normen en veiligheidsgegevensbladen dienen in acht te worden genomen. De erkende regels van de bouwkunst en techniek gelden. Wij garanderen de onberispelijke kwaliteit van onze fabrikaten. Onze aanbevelingen voor verwerking berusten op proeven en praktische ervaringen; ze kunnen echter slechts algemene aanwijzingen zijn zonder zekerheid wat betreft de eigenschappen, aangezien wij geen invloed op de bouwveromstandigheden, op de uitvoering van de werkzaamheden en de verwerking hebben. Met de heruitgave van dit productgegevensblad verliezen voorgaande hun geldigheid.

LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG

An der Schusterinsel 7
D - 51379 Leverkusen-Opladen
Tel. +49 (0) 21 71/72 12-0
Fax +49 (0) 21 71/72 12-40
E-Mail info@luxelements.de

LUX ELEMENTS S.A.S

31, rue d'Ensisheim
F - 68190 Ungersheim
Tél. +33 (0) 3 89 83 69 79
Fax +33 (0) 3 89 48 83 27
E-Mail info@luxelements.fr